

Pryž SBR 60 Sh.A, FDA

Materiálový list

Technická pryž typu SBR je určena pro univerzální použití všude tam, kde na materiál nejsou kladeny zvýšené mechanické, teplotní a další požadavky.

Bílá varianta, bez chuti a zápachu, která má atest FDA a lze ji tak využít např. v potravinářském průmyslu. Kromě toho má také dobré mechanické vlastnosti.

Teplotní odolnost materiálu je -30° až + 70°C

Pryž splňuje normy REACH, RoHS a PAH, FDA, EC1935/2004.

Příklady výrobků a využití:

Těsnění prvky pro potravinářský průmysl.



Vlastnost	Norma	Jednotka	Hodnota
Elastomer			SBR
Barva			bílá
Počet vložek		ks	0
Dostupná tloušťka		mm	1 - 15
Standardní šířka role		mm	1400
Délka role		m	10 / 5
Minimální dlouhodobá provozní teplota		°C	-30
Maximální dlouhodobá provozní teplota		°C	+70
Tvrdost	DIN 53505	°ShA	60 ± 5
Měrná hmotnost	DIN 53508	g/cm ³	1,5
Pevnost v tahu	DIN 53504	kg/cm ²	60
Tažnost	DIN 53504	%	200



REONTECH CZ s.r.o.

IČ: 02560259

DIČ: CZ02560259

+420 773 161 969

info@reontech.cz

www.reontech.cz

Ujčov 97

592 62 Ujčov